

**四国化成**RC、PC、モルタル、石膏プasterなどのアク止め、
吸水による膨張、継目(突合せ部)の亀裂の発生防止に。**業務用**

ジュラックス シーラーB

NET. _____

kg

Lot No. _____

標準仕様

調合割合	ジュラックス シーラーB:水道水 (100) (25) の割合でうすめて、よくかきまぜてください。
塗布方法	刷毛又はローラーで縦、横に丁寧に塗り付けてください。
塗布量 (希釈液)	1回目70g/m ² 2回目40g/m ² 計110g/m ² ※2回目は1回目が乾燥後に塗布してください。
乾燥時間	1～2時間(20℃)
色	乳白色
標準塗布面積	4kg:45m ² 18kg:200m ²
包装	4kgポリ瓶入×4本入り 18kg缶入り
有効期限	3年

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305189
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

施工上の注意

- 塗布する内外装壁面が十分に乾燥していることを確認してください。
- チリ廻りは養生してください。
- 塗布作業はできるだけ短時間で、生乾きの塗膜を塗布用具でこすらないでください。
- 塗布作業においてウールローラー、刷毛を壁面上で激しく移動させないでください。又、移動回数もできるだけ少なく塗布してください。
- 夏場の直射日光下の作業は避け、日陰を回りながら作業してください。
- 降雨、降雪、強風時及び施工後、気温0℃以下になる恐れがある場合は施工を避けてください。
- 道具類は使用後すぐ水で洗い落としてください。
- 40℃以上の高温や0℃以下での保管は避けてください。

⚠ 安全に関するご注意

製品の特性を十分にご理解いただき、正しくかつ安全にご使用頂くために、次の事項につきまして、ご遵守願います。

取扱上の注意

- 目に入った場合には、多量の水で洗い、ただちに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、ただちに医師の診断を受けてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 塗装(作業)中、乾燥中とともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 塗装(作業)後は、手洗い・うがいを十分に行ってください。
- 容器は密封し、直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。また冬期には凍結しないように注意してください。
- 空容器の処理は、産業廃棄物業者に依頼してください。残さ・残液(ボンドなど)は下水・河川・池・井戸・地下水などを汚染する恐れのある場所には廃棄しないでください。
- より詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。

**四国化成工業株式会社**

東京 03-3451-4110 大阪 06-6339-4111 四国 0877-59-5211
製造所 四国化成工業株式会社 徳島工場 北島事業所