

下地浸透型硬化液

業務用

ex.シーラー

NET. _____ kg Lot No. _____

適応下地/ ●ブロック ●古い外壁(水性タイプの吹付けリシン等)
●セメントモルタル ●古い内壁(聚楽壁、土壁等)

用途/ ●下地の水引き調整 ●脆弱な古壁の補強

標準仕様

塗布方法	原液は薄めず、よく振ってから使用してください。 ウールローラー又は刷毛で縦、横に丁寧に塗り付けてください。	
塗布量	●ブロックの場合：約200g/m ² ●古い外壁の場合：約150g/m ² ●セメントモルタル：約150g/m ² ●古い内壁の場合：約200g/m ²	
乾燥時間	2~3時間	日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0306108 放散等級区分表示 F☆☆☆☆ 問合せ先 http://www.nsk-web.org/
色	白色	
塗布面積	●1.5kg 7~10m ² ●4kg 20~26m ² ●15kg 70~100m ²	

施工上の注意

- 下地は乾燥させ、付着しているゴミ、ホコリ、汚れ等は除去してください。
- 塗り替えの場合は、旧塗膜の活膜は残して、劣化塗膜は除去してください。
- 釘などでサビの恐れがある箇所にはサビ止めを施してください。
- 施工後、気温5℃以下になる恐れがある場合は施工は避けてください。
- 道具類は使用后すぐ水で洗い落とししてください。
- 40℃以上の高温や5℃以下での保管は避けてください。

安全に関するご注意

製品の特性を十分にご理解いただき、正しくかつ安全にご使用頂くために、次の事項につきまして、ご遵守願います。

取扱上の注意

- 目に入った場合には、多量の水で洗い、ただちに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合には、ただちに医師の診断を受けてください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 塗装（作業）中、乾燥中とともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 塗装（作業）後は、手洗い、うがいを十分に行ってください。汚れた作業着は洗濯してください。
- 容器からこぼれた場合には、砂などを散布し、回収したのち、水洗いしてください。
- 容器は密封し、直射日光は避け、換気のよい冷暗所に保管してください。また、冬期には凍結しないように注意してください。
- 空容器の処理は、可燃物・不燃物に仕分けして産業廃棄物業者に依頼してください。残さ・残液（ボンドなど）は下水・河川・池・井戸・地下水などを汚染する恐れのある場所には廃棄しないでください。



四国化成工業株式会社

東京 03-3451-4110 大阪 06-6339-4111 四国 0877-49-5311

製造所 四国化成工業株式会社 徳島工場 北島事業所